

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ PE LÉGELOSZTÓ TÖMLŐKHÖZ

Hőállóképesség: tartósan 150°C, rövid ideig 180°C

Ellenálló képesség: lúggal gyenge, savval jó, mikroorganizmusokkal kiváló

Nedvesség felvétel: 0,3-0,4%

Mosás: mérsékelten meleg, legfeljebb 40°C hőmérsékletű, semleges, szintetikus mosószert tartalmazó oldatban, nyomkodva.

A szennyezettebb helyeket szivaccsal enyhén dörzsöljük.

Keverőtárcsás mosógéppel ne mossuk!

Öblítés: legalább kétszer, a mosási hőmérséklethez közeli hőfokon, majd hideg vízzel.

Szárítás: kihúzogatva, függesztve, fűtőtesttől távol, szobahőmérsékleten.
(Facsarástól kíméljük!)

Vasalás: mérsékelten (150°C) meleg vasalóval enyhén simítva.

Vegyztisztítás: vegyileg tisztítható!